

# 3095

## ALTO RENDIMIENTO ADHESIVO PARA ALFOMBRAS Residencial y Comercial



Potenciado con Microban® para una protección superior contra el moho y mildiú

### 1. DESCRIPCIÓN

El **ADHESIVO PARA ALFOMBRAS DE ALTO RENDIMIENTO 3095** de ROBERTS® es un adhesivo de primera calidad de rango comercial, desarrollado para las instalaciones más exigentes. El 3095 de ROBERTS es un excelente adhesivo para métodos de instalación directa o de adhesión doble.

#### Características y beneficios

- Alto contenido de sólidos (70%-73%) para las instalaciones de alfombras más demandantes
- Adherencia rápida y excelente para instalaciones de doble adhesión
- Control de la humedad en un rango de hasta 10 lb (4.5 kg) de emisión de vapor de humedad (MVER) y 90% de humedad relativa (HR)
- Cobertura de hasta 200 ft<sup>2</sup>/gal (18.5 m<sup>2</sup>/3.78 l)
- Uso comercial y residencial
- Potenciado con Microban® para una protección superior contra el moho y mildiú

#### Tipos de pisos aprobados

Alfombra comercial

Alfombra residencial

#### Respaldos (suaves y rugosos)

Único

Actionbac®

Yute

Polipropileno

Poliuretano

#### Sustratos aprobados

Concreto

Madera contrachapada de grado APA

Terrazzo

VCT (debidamente preparado)

Para pisos y contrapisos no mencionados, llame al Soporte técnico al (706) 277-5294.



**ALTO CONTENIDO DE SÓLIDOS**  
70-73%



**VIDA ÚTIL**  
2 AÑOS



**GARANTÍA DE POR VIDA\*\***

\*\*La garantía de por vida se aplica únicamente a instalaciones realizadas por instaladores profesionales certificados por la industria.

#### Llana recomendada y tasa de cobertura\*

##### 1/8" x 1/8" x 1/8" (3 mm x 3 mm x 3 mm) con dentada en "U"

Pisos: Alfombra (polipropileno)  
Cobertura: 65-75 ft<sup>2</sup> por galón (6-6.9 m<sup>2</sup> por 3.78 l)

##### 1/8" x 1/8" x 1/16" (3 mm x 3 mm x 1.5 mm) con dentada en "V" con tope plano

Pisos: Alfombra (polipropileno)  
Cobertura: 90-110 ft<sup>2</sup> por galón (8.3-10.2 m<sup>2</sup> por cada 3.78 l)

##### 3/32" x 3/32" x 3/32" (2.3 mm x 2.3 mm x 2.3 mm) con dentada en "V" con tope plano

Pisos: Alfombra (células cerradas y Enhancer™)  
Cobertura: 100-200 ft<sup>2</sup> por galón (9.2-18.5 m<sup>2</sup> por 3.78 l)

**Para alfombras de fibra natural, vea la tabla adicional en la página 2**

\*NOTA: Las dentadas de las llanas mencionadas son las recomendadas generalmente para el tipo de piso que se instalará y se incluyen a modo orientativo. Las tasas de cobertura varían según el tipo de llana, el sustrato y las condiciones de instalación. Consulte con el fabricante del piso para obtener las recomendaciones específicas de llanas.



### Llana recomendada para la instalación de alfombras de fibra natural\*

Método	Respaldo de alfombra	Dimensiones de la llana	Muesca
Adhesión directa	(suaves y rugosos)	1/8" x 1/8" x 1/8"	U

Método	Dimensiones de la llana	Muesca	
Adhesión doble	Entre el piso y el acolchado	1/16" x 1/16" x 1/16"	CD
	Entre acolchado y alfombra (suave)	1/8" x 1/16" x 1/8"	U
	Entre el acolchado y la alfombra (respaldo rugoso)	1/8" x 3/16" x 1/8"	U

\*Según las pautas de la asociación de la industria.

## 2. INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>Tipo de producto :</b>	Látex SBR (caucho estireno butadieno)
<b>Color:</b>	Beige
<b>Olor:</b>	Muy suave, no ofensivo, inoloro una vez seco
<b>Tiempo abierto :</b>	Hasta 20 minutos
<b>Tiempo de trabajo :</b>	Hasta 40 minutos
	El tiempo de preparación variará levemente según la temperatura y la porosidad del sustrato.
<b>Tiempo de curado :</b>	Entre 24 y 48 horas
<b>Tránsito :</b>	Residencial: 12 horas Comercial: 24 horas Cargas rodantes: N/C
<b>MVER:</b>	10 lb (4.5 kg) o menos (ASTM F1869) / 90% de HR o menos (ASTM F2170)
<b>pH:</b>	No debe ser mayor a 10
<b>Vida útil :</b>	2 años desde la fecha de fabricación si se almacena en el envase original sin abrir en un ambiente controlado. No requiere ser diluido
<b>Almacenamiento :</b>	Evitar el congelamiento
<b>COV :</b>	<1 g/L

## 3. INSTRUCCIONES

### Limitaciones

- Solo para instalaciones interiores
- No debe usarse con losetas vinílicas de lujo (LVT), tabloncillos vinílicos de lujo (LVP) ni productos con respaldo de vinilo sólido



ROBERTS® y el logotipo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated Industries, Inc. • Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc. LEED® y su logotipo correspondiente es una marca registrada propiedad de Green Building Council® de los Estados Unidos • Microban® es una marca registrada de Microban Products Company

\*\* Nota: Solo los productos fabricados en EE. UU. tienen certificación FloorScore

## Preparación

Los contrapisos deben estar estructuralmente fuertes, secos, lisos, planos ( $\leq 3/16"$  dentro de  $10' \leq 0.5$  cm dentro de 3 m), nivelados y sin exceso de humedad o álcali y todo contaminante (aceite, desechos, pintura, selladores, residuos de adhesivos, etc.) que pueda inhibir la adherencia del adhesivo o el rendimiento del piso y su instalación. Debe reparar adecuadamente todas las grietas, huecos, agujeros, juntas, elevaciones e irregularidades del sustrato. Los componentes del parchado deben ser adecuados para la aplicación, estar fabricados a base de cemento y polímeros modificados, y aplicarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

## Instalación

Este producto está listo para usar y no requiere ser mezclado. Mantenga la misma temperatura y humedad durante la duración de la instalación (entre 65 y 95 °F [18 y 35 °C]). Aumentos o disminuciones grandes de la temperatura o la humedad pueden afectar el piso y el rendimiento de la instalación. Levante una esquina con frecuencia para garantizar una cobertura total del adhesivo en el respaldo del piso y del sustrato para garantizar una adhesión sin vacíos. Esparza el adhesivo de manera uniforme. Las crestas del adhesivo deben tener una altura suficiente para lograr una cobertura total del sustrato y los huecos más profundos en la parte posterior del material del piso. Coloque el piso en el adhesivo mientras este aún esté fresco. La cantidad de tiempo en que debe colocar el piso variará con la temperatura y la humedad.

## Limpieza

**Adhesivo fresco :** con agua tibia con jabón y un trapo limpio.

**Adhesivo seco :** use solventes minerales en cantidades moderadas y un trapo de algodón blanco limpio. NO LO VIERTA DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO

## 4. DISPONIBILIDAD



Balde de plástico de 4 gal (15 l)	3095-4	075378309543
Balde de plástico de 1 gal (3.8 l)	3095-1	075378309512



## 5. GARANTÍA

Roberts Consolidated Inc. ofrece una garantía limitada del producto cuando se instala conforme a las especificaciones impresas. **La garantía de por vida solo aplica a las instalaciones realizadas por instaladores profesionales certificados.** Para consultar la información completa sobre la garantía, visite [robertsconsolidated.com](http://robertsconsolidated.com) o llame al (866) 435-8665.

## 6. SERVICIO TÉCNICO

Para recibir soporte técnico, o en caso de tener preguntas sobre la instalación que este documento no haya cubierto, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio Técnico al (706) 277-5294 en los Estados Unidos.



Roberts Consolidated Industries, Inc.  
300 Cross Plains Blvd, Dalton, GA 30721  
Servicio al Cliente : (866) 435-8665  
Servicio Técnico : (706) 277-5294  
[robertsconsolidated.com](http://robertsconsolidated.com)

